

# BETON



## BOUCHE PORES POUR SOLS EN BÉTON ET SOLS PORÉUX

- Adapté pour sols poreux (es. sols en terre cuite)
- Effet anti-poussière et effet anti-tache
- Résistant au trafic intense

Bouche pores étudié pour les sols très poreux. Effet anti-poussière et trafic intense. Excellent effet anti-tache.

### ② MODE D'EMPLOI

Après avoir décapé soigneusement les éventuelles remontées de salpêtre, appliquer deux couches de bouche pores à l'aide d'un mouilleur (il est conseillé de diluer la première couche à 50% dans l'eau afin de favoriser l'imprégnation). Laisser sécher environ 45 min entre une couche et l'autre.



### ■ DILUTION

Prêt à l'emploi.

### SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m<sup>2</sup>/lt):

Operation	Conc.%	Rendement produit (m <sup>2</sup> /lt)	Notes
TRAITEMENT PIERRES ET CIMENT	1 <sup>er</sup> couche 50% 2 <sup>em</sup> couche 100%	6 - 8	2 couches

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

## BETON

 DONNÉES TECHNIQUES**ASPECT:** Liquide opaque**COULEUR:** Blanc**PARFUM:** Technique**COV:** 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
7,7 ± 0,5		1.018			21 ± 1

 ! PRECAUTION

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut déclencher une réaction allergique.

 NOTES

Vérifier la tenue du traitement sur les sols en ciment et ne pas appliquer Beton à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

**Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3822	Kg 5	4	9x4=36